

## به نام خدا

مجموعه خواص اندازه گیری شده پانل های کامپوزیتی

تقویت شده با پارچه بافته شده سه بعدی شیشه ای

تولید شرکت دانش بنیان "نواوران صنعت سیلک"

صفحات کامپوزیتی تقویت شده با پارچه سه بعدی شیشه ای، حاصل بافت سه بعدی نخ شیشه با مقاومت کششی بسیار زیاد، و سپس تبدیل آن با کمک رزین (اپوکسی یا پلی استر) به پانل های سبک، مقاوم، عایق صدا، حرارت و رطوبت، در ابعاد و ضخامت های مختلف می باشد. ساختار بافت مذکور دقیقاً مشابه با ساختار 3D-Glass Woven Fabric(Spacer) ساخت شرکت "Para Beam" کشور هلند و سایر شرکت های تولید کننده این محصول در دنیا می باشد. این موضوع در پیوست شماره ۱ توضیح داده شده است. ضمن آن که خواص مطلوب آن بوسیله مؤسسه کامپوزیت ایران، تایید و به عنوان یک نوآوری در ایران گواهی شده است. (پیوست شماره ۲) این مرکز به عنوان مرجعی معتبر، می تواند همگونی ساختار را نیز با نمونه خارجی آن، تصدیق نماید.

از جمله مزایای تولید داخلی این محصول، قیمت تمام شده بسیار پایین تر آن نسبت به قیمت فروش نمونه خارجی و محدوده ضخامتی افزون تر آن می باشد. به این صورت که شرکت هلندی توان بافت تا حداکثر ضخامت ۲,۲ سانت را دارد در حالی که در این شرکت ایرانی، امکان بافت پارچه تا قطر ۴,۲ سانتی متر و پانل کامپوزیتی تا ۳,۵ سانتی متر نیز مهیا است. به این لحاظ خواص عمومی این ساختار می تواند تا حد زیادی با توجه به گزارشات شرکت معتبر هلندی نیز تخمین زده شود. لازم به ذکر است که نتایج برخی از آزمایشات انجام شده (همچون برش و خمش) بر روی محصولات تولید داخل و مقایسه آن با مقادیر گزارش شده توسط شرکت هلندی، ادعای همگونی ساختار و خواص را کاملاً تصدیق می نماید. برخی از این خواص گزارش شده از سوی شرکت هلندی، در پیوست شماره ۳ آمده است و به عنوان مثال می توان مقدار تنش برشی را با مقدار اندازه گیری شده توسط بنیاد رازی از محصول شرکت نواوران صنعت سیلک (صفحه ۱۱ همین گزارش) مقایسه نمود.

همچنین جناب آقای دکتر صدیقی نیز از دانشگاه امیرکبیر، تحقیقاتی را بر روی خواص مکانیکی این ساختارها در سه قطر متفاوت و تا حداکثر ۱,۲ سانت نیز انجام داده‌اند. این خواص در دو حالت عملی و تئوری اندازه گیری و مورد مقایسه قرار گرفته‌اند. (پیوست شماره ۴)

در این ساختار و با یک جنسیت خاص (پارچه اسپیسر بافته شده از نخ های شیشه‌ای نوع E) موارد زیر می‌تواند تغییر یابد:

- الف) نمره نخ در هر راستا
- ب) تراکم بافت در هر راستا
- ج) ضخامت نهایی

به این لحاظ هرگز امکان استخراج همه خواص در همه حالت ها وجود ندارد (از لحاظ تعداد نمونه ها و ...) مگر آن‌که بر اساس تحقیقات تئوری و عملی انجام شده بر روی چند نمونه، یک روش شبیه‌سازی معتبر برای حل مسئله در هر حالت تعریف شده، مورد استفاده قرار گیرد. (این مورد برای رفتار خمشی صفحات طی تحقیقی که در پیوست شماره ۵ آمده است، وجود دارد)

با توجه به موارد فوق، شرکت نوآوران صنعت سیلک جهت معرفی محصول خود برای استفاده‌ای خاص (از جمله، پوشش باربر سقف برای سازه‌های با سقف سبک L.S.F با دهنه ۶۰ سانت) حالت مشخصی را مطابق با جداول ۱ و ۲، برای پارچه بافته‌شده و کامپوزیت تقویت‌شده با این پارچه، پیشنهاد نموده است.

جدول ۱. خواص ساختاری و جنسیتی پارچه

نخ (Yarn)	جنسیت	نمره	تراکم	وزن پارچه $(\frac{gr}{m^2})$	ضخامت پارچه (Cm)
تار (Warp)	E-Glass	600 ((Tex)	3.2 (/cm)	1954 ± 12	3.2
پود (Weft)	E-Glass	600 ((Tex)	4.2 (/cm)		
خاب (Pile)	E-Glass	600 ((Tex)	4.3(/cm <sup>2</sup> )		

جدول ۲. هندسه، رزین، اختلاط و وزن پانل کامپوزیتی

ضخامت کامپوزیت (Cm)	نسبت وزنی اختلاط رزین و پارچه	نوع رزین	وزن کامپوزیت $(\frac{gr}{m^2})$
2.7	50 - 50	اپوکسی YD128	3908 ± 50

لازم به ذکر است که با اضافه شدن مواد خود اطفاء، وزن نهایی صفحه در هر متر مربع تا ۴,۵ کیلوگرم بر متر مربع نیز قابل افزایش خواهد بود. در صورت استفاده از ژلکت نیز وزن هر متر مربع آن به حدود ۵,۸ کیلوگرم می‌رسد.

- **خواص نخ مصرفی:** این خواص برای نخ‌های شیشه نوع (E) در دامنه محدودی و بسته به قطر تک رشته‌ها و درصد ترکیب و شرکت سازنده، تغییر می‌یابد. مقادیر تقریبی این خواص در جدول ۳ آمده است. لازم به ذکر است که به هنگام آزمایش استحکام کششی، نحوه بستن نخ در زیر فک‌های دستگاه به منظور آسیب ندیدن تک رشته‌ها و باربری هم‌زمان آن‌ها، از اهمیت زیادی برخوردار است. سایر خواص نیز در پیوست شماره ۶ آمده است.

جدول ۳. خواص مکانیکی و حرارتی نخ های E-Glass

Fibre	Strength (MPa)	Tensile modulus (GPa)	Density (kg/m <sup>3</sup> )	Elongation at break (%)	Liquid temperature (°C)	Poisson's Ratio
E-Glass	1800 - 3500	70 - 81	2540	3.3	1159	0.27

- **خواص رزین مصرفی:** رزین اپوکسی استفاده شده دارای خواصی است که توسط کارخانه سازنده در جدول ۴ بیان شده است. ضمناً روش رزین زنی هم به صورت دستی می‌باشد.

جدول ۴. خواص مکانیکی رزین اپوکسی YD128

Resin	Strength (MPa)	Tensile modulus (GPa)	Density (kg/m <sup>3</sup> )	Elongation at break (%)	Compressive Strength (MPa)	Flexural strength (MPa)
YD128	85	10.5	1.12	0.8	190	112

با توجه به خواص مذکور برای اجزای تشکیل دهنده و همچنین ساختار و هندسه بافت، اکنون خواص اندازه‌گیری شده پانل کامپوزیتی در هفت بخش مکانیکی (شامل خمش، برش، فشار و ضربه)، آتش (شامل مقاومت در برابر آتش و سرعت پیش‌روی آتش) رطوبت موجود، حرارت (شامل دمای وادادگی یا نرم شدن و نقطه Tg)، سرما، آکوستیک، اشعه ماوراء بنفش، و چسبندگی به بتن عرضه می‌شود:

## الف) خواص مکانیکی

- آزمایش خمش ۴ نقطه ای:


در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۲۲ در آزمایشگاه بتن دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان این آزمایشات به وسیله دستگاه ELE انگلیسی انجام پذیرفت. در این خصوص از رابطه (پیشنهادی بتن)  $F_t = \frac{2PL}{bh^2}$  جهت تعیین مقاومت کششی تحت خمش صفحات، استفاده شده است.

$$\delta_{\max} = \frac{M_{\max} \times Y_{\max}}{I} = \frac{PL/3 \times h/2}{bh^3/12} = \frac{2PL}{bh^2}$$

تصاویر زیر نیز مربوط به همین آزمایشات می باشد.



برای پانلهای مذکور، خیز وسط دهنه و کشش ناشی از خمش تحت بار اعمال شده در منحنی زیر نشان داده شده است.




- آزمایش بارگذاری در مقیاس یک به یک:

در این آزمایشات که در حضور متخصصین راه و ساختمان، اساتید، صاحبان صنایع، معاونت‌های عمرانی شهرداری و فرمانداری انجام شد، بارگذاری در مقیاس یک به یک بر روی سقف‌ها در سه حالت انجام شد.

- ۱) حالتی که هر صفحه به طول ۶۰ سانتیمتر و بر روی دو تیر مجاور پیچ شده بود (تک دهانه)
- ۲) حالتی که صفحه‌ها به طول ۱۲۰ سانتیمتر بر روی سه تیر مجاور پیچ شده بود (دو دهانه)
- ۳) حالتی که صفحه‌ها به طول ۱۸۰ سانتیمتر بر روی چهار تیر مجاور پیچ شده بود (سه دهانه)

در این آزمایشات بارگذاری توزیعی با مقادیر ۳۵۰، ۷۰۰، ۱۲۰۰ و نهایتاً تا ۱۸۳۶ کیلوگرم در متر مربع انجام شده و خیز میانی دهانه دقیقاً پس از بارگذاری و همچنین در طی ۴ ماه بعد از آن، اندازه‌گیری شد. تصاویر زیر مربوط به این آزمایشات می‌باشد:





در این آزمایشات پانل‌های کامپوزیتی با مشخصات ذکر شده بر روی تیرهای C شکل گالوانیزه و پشت به پشت به هم چسبیده، با فاصله مرکز تا مرکز ۶۰ سانتی‌متر، پیچ شدند. فاصله مرکز تا مرکز پیچ‌ها ۳۰ سانتی‌متر بود. بر روی این صفحات ۲٫۵ سانتی‌متر ملات سیمان و روی این ملات به منظور امکان اعمال بار بر هر ناحیه کوچک و توزیع خوب بار اعمال شده، با نوارهای باریک سرامیک، فرش شد.

نتایج مربوط به خیز میانی دهنه و دقیقاً پس از اتمام بارگذاری، برای حالت‌های مختلف و تحت بارهای ۳۵۰ و ۷۰۰ کیلوگرم بر متر مربع، در جدول زیر مشخص شده است. لازم به ذکر است که در حالت سه دهنه، خیز دهنه وسط اندازه گیری شده است.

جدول ۵. خیز میانی دهنه تحت بارگذاری در مقیاس یک به یک


	خیز میانی دهنه برای بارگذاری ۳۵۰ کیلوگرم بر متر مربع (میلیمتر)	خیز میانی دهنه برای بارگذاری ۷۰۰ کیلوگرم بر متر مربع (میلیمتر)
یک دهنه	۱٫۲	-
دو دهنه	۰٫۳۵	۰٫۵۶
سه دهنه	۰٫۲۷	-

به این ترتیب در هیچ یک از این حالت‌ها، خیز میانی دهنه از حد مجاز، تجاوز نکرد (چه از طریق رابطه  $60/360$  و چه  $60/180$ ). ضمن این‌که با افزایش بارگذاری تا ۱۸۳۶ کیلوگرم بر متر مربع نیز تخریبی رخ نداده و تنها خیز میانی دهنه تا بیش از ۳ میلیمتر، افزایش یافت. اعمال ضربات پتک نیز



پس از تخریب ملات، نتوانست موجب شکست صفحه و گسیختگی آن و یا برش در ناحیه پیچها شود.


با اندازه گیری و ثبت خیز میانی دهنه در طی چهار ماه، منحنی زیر برای دو حالت بارگذاری ۳۵۰ و ۷۰۰ کیلوگرم بر متر مربع، در حالت دو دهنه، حاصل شد.



همان گونه که مشاهده می شود، نتایج نشان دهنده آن است که پس از گذشت ۲۰ روز، تغییرات خیز میانی، تقریباً به صفر می رسد.


#### – مدل سازی رفتار خمشی تحت بار گسترده:

در این فعالیت، ساختار واقعی به نرم افزار معرفی شده و نتایج نیز هم گرایی معنی داری را با آزمایشات تجربی نشان می دهند. شرح کامل این مدل سازی نیز در پیوست شماره ۵ آمده است. مقاله ای نیز در این خصوص تدوین و در کنفرانس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی که در دانشگاه تهران برگزار گردید، پذیرفته شد. این مقاله در پیوست شماره ۷ آمده است.





این شبیه‌سازی مقدار تغییر ارتفاع نقطه میانی دو تکیه گاه را تحت بارگذاری ۳۵۰ کیلوگرم در متر مربع و در طی ۵ ثانیه، با نمودار زیر نشان می‌دهد.



نکته قابل توجه آن‌که این سری از آزمایشات عملی و تئوری، بر روی خود پانل و بدون پوشش ملات و کف فرش انجام شده است.


#### - ساخت بنای دو طبقه با سه سقف:

ساخت این ساختمان نمونه و استفاده از آن در طی دو سال گذشته، کوچک‌ترین ترک و یا تخریبی را نشان نمی‌دهد. این مورد نیز در بازدید مسئولین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گواهی شد. سقف اول ساختمان جهت پارکینگ و سقف دوم جهت کاربری اداری استفاده می‌شود. سقف سوم هم به عنوان پوشش فوقانی است.





پس از اتمام عملیات ساخت و برخی روش‌های آزمون و خطا و تجربیات کسب شده و همچنین استفاده از نظر متخصصان مختلف در طی ماه‌های ساخت این بنا، دفترچه‌ای هم از روش‌های مذکور تهیه شد. متن این تجربیات در پیوست شماره ۸ آمده است. تصاویر زیر نیز مربوط به مراحل ساخت می باشد:






آزمون فشاری توسط دستگاه جک بتن شکن (شکل زیر) ساخت شرکت انگلیسی ELE با ظرفیت نیروی ۲۰۰ تن با سرعت بارگذاری بین ۹۰ تا ۶۸۰ کیلو گرم نیرو بر ثانیه، انجام گردیده است.





مهم ترین اجزاء دستگاه آزمون عبارت‌اند از دو فک که یکی از آنها ثابت و دیگری متحرک بوده و همچنین پمپ روغن و لودسل که وظیفه اعمال و اندازه گیری نیرو را دارند. نمونه بر روی سطح فک ثابت دستگاه قرار می‌گیرد.

در این آزمایشات اثر سه عامل ارتفاع پایل، تراکم پایل و تراکم پود بر مقاومت فشاری صفحات، مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت برای صفحات مد نظر، مقاومت یک مگاپاسکال به دست آمد. این مقدار به وسیله کاهش قطر کامپوزیت و افزایش تراکم پایل، تا ۲ مگاپاسکال نیز قابل افزایش است.

منحنی‌های زیر بیانگر تاثیر هر یک از این متغیرها می‌باشند:





#### - آزمون برخورد شبه استاتیک و ضربه:

این آزمون در دانشگاه صنعتی اصفهان در راستای انجام تز فوق لیسانس آقای مهندس شیرانی و تحت راهنمایی آقای دکتر لوح موسوی انجام شده است. تأمین مواد (پانل‌های کامپوزیتی) و مشاوره تز با شرکت نوآوران صنعت سپارک بوده است. آزمون‌های برخورد و جذب انرژی انواع مختلفی دارند. در این تحقیق از آزمون برخورد با سرعت متفاوت، اولی در حالت شبه استاتیک و با سرعت 0,5 میلی‌متر در دقیقه و دومی با سرعتی بالاتر (شبه دینامیک) و در 200 میلی‌متر در دقیقه، معادل تست ضربه، استفاده شده است.




شکل زیر اثر یکی از این برخوردها را نشان می‌دهد:




مدل‌سازی نیز در فضای آباکوس انجام شده و نتایج زیر به دست آمده است:






نمودارهای نیرو - تغییر مکان نیز در زیر قابل مشاهده می باشد:



نمودار نیرو-تغییر مکان در حالت شبه استاتیک





نمودار نیرو-تغییر مکان در حالت شبه دینامیکی

باتوجه به آزمون برخورد در دو حالت شبه استاتیک و شبه دینامیک، مشاهده شد که سطح ناحیه تغییر شکل و شکست در حالت شبه استاتیک نسبت به حالت شبه دینامیک بزرگتر می‌باشد. دلیل این مسئله آن است که در حالت شبه استاتیک، سنبه فرصت بیشتری برای درگیر شدن با نواحی ساندویچ پنل را دارد و نفوذ در سطوح فوقانی پانل بیشتر است. میزان جذب انرژی در برخورد با سرعت بالاتر، برابر 6200 ژول بوده و این مقدار در برخورد حالت شبه استاتیک، 8260 ژول می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که فرآیند جذب انرژی ساندویچ پنل الیاف شیشه‌ای در حالت شبه استاتیک بهتر از برخورد به صورت ضربه‌ای است، هرچند که نیروی مقاوم ماکزیمم، در حالت ضربه بیشتر است. پس از آزمون برخورد بر روی پانل‌ها، این مطلب آشکار شد که در اثر برخورد، صفحه رویی پانل فقط در محل اثر برخورد شکسته می‌شود و الیاف زیر صفحه رویی بدون این‌که شکسته شوند، فقط خم خواهند شد.

#### - محاسبات مربوط به ساخت و برآوردهای مقایسه‌ای نسبت به سایر سقف‌ها:


با توجه به سبکی سقف‌های پیشنهادی، محاسباتی نیز به منظور برآورد کاهش مصالح مصرفی در سایر بخش‌های ساختمان از قبیل فونداسیون، ستون‌ها و ... نیز توسط اساتید دانشگاه تربیت مدرس (آقایان دکتر شفیعی و شاه بیک) و همچنین مقایسه هزینه‌ای با سایر سقف‌های سنتی مرسوم، هم‌چون L.S.F و سقف عرشه فولادی و کامپوزیت معمولی نیز انجام شد. این محاسبات نشان می‌دهند که در حالت استفاده از این پانل‌ها، می‌توان حداقل به میزان ۳۰٪ از هزینه‌های سایر مصالح

مصرفی، کاست. همچنین محاسبات مقایسه‌ای نیز با سایر سقف‌های سنتی نشان می‌دهد که از لحاظ قیمت تمام شده (صرفاً سقف) نیز این روش پیشنهادی می‌تواند کارا باشد و البته در این محاسبات قیمتی، سایر مزایا لحاظ نشده است. از جمله این مزایا می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

- افزایش برخی از مقاومت‌های مکانیکی، هم‌چون خستگی
  - اثر کاهش وزن سقف بر طراحی اجزای باربر سازه
  - امکان استفاده هم‌زمانی از صفحه باربر به عنوان عایق حرارتی و رطوبتی و صوتی
  - کاهش زمان تحویل و خصوصاً هزینه‌های کارگری
  - عدم نیاز به ماشین آلات سنگین
  - سهولت بیشتر حمل مصالح خصوصاً در بافت‌های قدیمی و فرسوده شهری
  - امکان استفاده به عنوان دیوار پوش و نما
- این گزارش نیز به صورت کامل در پیوست شماره ۹ آمده است.

#### (ب) آزمون آتش:

این آزمون به دو شکل متفاوت در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و همچنین بنیاد علوم کاربردی رازی انجام پذیرفته است. آزمون مرکز تحقیقات در باب مقاومت در برابر آتش و آزمون بنیاد علوم کاربردی رازی در مورد پیش‌روی شعله بوده است. گزارش کامل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در پیوست شماره ۱۰ آمده است. عکس زیر بخشی از گزارش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در این باب می‌باشد.



به اقرار متخصصین آن مرکز، با توجه به نتایج این آزمون، یعنی زمان ۷۹۰ ثانیه در شدت تابش موجود تا ظهور قطرات مذاب، این پانل‌ها از این بابت می‌توانند در ساختمان‌هایی با تعداد محدود طبقه، استفاده شوند.

نتایج بنیاد علوم کاربردی رازی نیز دال بر خود اطفاء بودن این پانل‌ها می‌باشد.

بنیاد علوم کاربردی رازی

گزارش نتایج آزمون

نام شرکت: ۱۳۹۵۴۰۱  
تاریخ آزمون: ۱۳۹۵/۰۴/۲۲  
نام شرکت: ۱۳۹۵۴۰۱  
پست: ۱۳۹۵۴۰۱  
تاریخ ثبت نام: ۱۳۹۵/۰۴/۲۲  
تاریخ ثبت آزمون: ۱۳۹۵/۰۴/۲۲  
تاریخ تصدیق: ۱۳۹۵/۰۴/۲۲

آزمون اشتغال یادگیری  
ردیف آزمون: ۱۳۹۵۴۰۱۰۰۱

نتایج حاصل از انجام آزمون اشتغال یادگیری به شرح زیر می باشد:  
نموده آزمونی از نوبت اولیه تکمیل نشده می باشد.

بنیاد علوم کاربردی رازی  
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۳۹۵۴۰۱  
تلفن: ۰۲۱-۲۲۶۷۲۲۲  
پست: ۱۳۹۵۴۰۱  
وبسایت: www.razibn.com

صرفاً جهت اطلاع

ج) آزمون تعیین درصد رطوبت موجود:

این آزمون نیز در بنیاد علوم کاربردی رازی انجام شده و عدد ۶,۱۳ درصد برای آن تعیین شده است.

بنیاد علوم کاربردی رازی

گزارش نتایج آزمون

نام شرکت: ۱۳۹۵۴۰۱  
تاریخ آزمون: ۱۳۹۵/۰۴/۲۲  
نام شرکت: ۱۳۹۵۴۰۱  
پست: ۱۳۹۵۴۰۱  
تاریخ ثبت نام: ۱۳۹۵/۰۴/۲۲  
تاریخ ثبت آزمون: ۱۳۹۵/۰۴/۲۲  
تاریخ تصدیق: ۱۳۹۵/۰۴/۲۲

آزمون رطوبت موجود

ردیف آزمون: ۱۳۹۵۴۰۱۰۰۲

نتایج آزمون به شرح زیر می باشد:

ردیف	وزن نمونه بعد از خشک شدن	وزن نمونه بعد از قرار گرفتن در نوبت آبی	میزان رطوبت موجود %
۱	18.8139	19.4817	0.03
۲	17.8108	15.8078	0.18
۳	16.5268	15.5438	0.14
			0.13

نموده آزمونی با کلاس نمونه وزن ۱۰۰۰ گرمه تکمیل گردید.

بنیاد علوم کاربردی رازی  
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۳۹۵۴۰۱  
تلفن: ۰۲۱-۲۲۶۷۲۲۲  
پست: ۱۳۹۵۴۰۱  
وبسایت: www.razibn.com

صرفاً جهت اطلاع

د) آزمون های سرما و حرارت:


- آزمون افت استحکام خمشی در سرما:

در این فعالیت دمای قطعه تا ۲۴- درجه سانتی گراد پایین آورده شده و تست خمش بر روی آن انجام پذیرفت. نتایج آزمون، افت معناداری را برای این خاصیت قطعه نشان نداد.

- آزمون تعیین نقطه Tg:

این آزمون نیز به درخواست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و توسط پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، انجام شده است. نتایج این آزمون نقطه Tg را به روش DMTA برابر با ۸۳ درجه سانتی گراد نشان می دهد.

تصاویر زیر مربوط به این نتایج می باشد:



**گزارش نتایج آزمون**

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران - آزمایشگاه کامپوزیت

شماره: 949/22  
تاریخ دریافت: 1397/02/22  
مکان: کامپوزیت

شماره: 949/22  
تاریخ دریافت: 1397/02/22  
مکان: کامپوزیت

**DMTA**  
نوع آزمون: *class requested*

Information Mode: 3 point bending  
Span: 10mm  
Frequency: 100  
Displacement: 0.1mm

شماره: 949/22  
تاریخ دریافت: 1397/02/22  
مکان: کامپوزیت

**نتایج آزمون DMTA**

Code	Temperature profile	Thickness* width* Length	upper stiffness limit lower stiffness limit Boden Simple Stiffness	Temperature Modulus onset	Tg (max)
G60 composite	Room to 200°C RampRate: 5 °C/min	3.14* 12*50 mm	2.9E+12 1.9E+11 0.7%	72.1 °C 12E+09Pa	81 °C

توضیحات: این آزمون در آزمایشگاه پتروشیمی انجام شده است.

نمونه آزمون توسط شرکتی تهیه شده است. نتایج IFT برای نمونه های آزمون مطابقت دارد. تمام نتایج آزمون در سطح نظارت برآورد و با استاندارد ISO 9001 مطابقت دارد. آزمایشگاه کامپوزیت ایران، تهران، خیابان ولیعصر، پلاک 14، تهران، ایران. تلفن: 021-88888888

مدیر فنی آزمایشگاه کامپوزیت

مدیر گروه کامپوزیت

آزمایشگاه کامپوزیت ایران، تهران، خیابان ولیعصر، پلاک 14، تهران، ایران. تلفن: 021-88888888

لازم به ذکر است که انتظار اولیه متخصصین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای این نقطه، ۱۵ درجه بالاتر از حداکثر دمای محیط در گرم ترین روز سال بود. (حدود ۶۰ تا ۶۵ درجه)

**- آزمون نرم شدگی (وادادگی) در برابر حرارت:**

این آزمون نیز به درخواست مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی و توسط پژوهشگاه پلیمر، انجام شده است. نتایج نشان دهنده آن است که کامپوزیت مذکور از دمای ۱۰۳ درجه سانتی گراد آغاز به نرم شدن می نماید. تصویر زیر مربوط به نتیجه به دست آمده می باشد:

**گزارش نتایج آزمون**

پژوهشگاه پدیر و پتروشیمی ایران - آزمایشگاه کامپوزیت

مشارع: شهرک فولادین صنعت فولاد  
تاریخ آزمون: ۹۴/۹/۲۲  
نام نمونه: کامپوزیت

**آزمون**  
HDT  
ASTM D648

نمونه آزمون: ...  
آزمایه سنجی: ...  
تاریخ آماده سازی نمونه: ...

نتایج آزمون HDT

Code	MP3 approx. KPa	HDT °C
-	1820	103.4, 108.4

توضیحات: ...

این آزمون بر اساس استاندارد ASTM D648 انجام شده است. ...

مختبر فنی آزمایشگاه کامپوزیت

آزمایشگاه کامپوزیت پدیر و پتروشیمی ایران - تهران - خیابان پدیر - پلاک ۱۱۹

مجدداً لازم به ذکر است که بر اساس نظر اولیه متخصصین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، این عدد بایستی حداقل ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد و جهت تحمل حداکثر دمای آب در تاسیسات ساختمانی، باشد. ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که این دما برای لوله‌های پلیمری انتقال آب داغ، ۹۰ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

#### ه) آزمون صدا و خواص آکوستیک:

نتایج آزمایشات انجام شده توسط اداره بهداشت کاشان، حاکی از کاهش ۲۱ db شدت صوت در فرکانس ۱۱۰۰ هرتز بوده است. برای انجام این آزمایش جعبه‌ای مکعبی از این صفحات ساخته شده و شدت صوت منبع صدا (آزیر) در فضای محیط و در داخل جعبه، توسط دستگاه اندازه‌گیری شد.

#### و) آزمایش تغییر مقاومت مکانیکی (خمش) بر اثر تابش اشعه ماوراء بنفش:

این آزمایش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان به وسیله لامپ UV با شدت تابش ۳۰ برابر نور خورشید انجام پذیرفته است. نتایج افت خواص مکانیکی (خمش) برای این قطعات در طی دوره های زمانی، مطابق با جدول زیر می‌باشد (رزین با مواد مقاوم کننده در برابر این اشعه، مخلوط شده بود):



۶۰	۴۵	۳۰	۷	دوره زمانی (روز)
۱۰	۷	۵	۰	افت مقاومت خمشی (درصد)

لازم به ذکر است که در مورد کاربری ساختمان، این صفحات مدفون بوده و در واقع در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار نمی گیرند.

ی) آزمون توان پوشش و چسبندگی به سطح بتن مخازن بتنی (حوضچه ها) و مقاومت در برابر اسید:

در این آزمایش ابتدا یک حوضچه بتنی ساخته شده و پس از تسطیح سطح حوضچه و گذشت ۳ روز و خشک شدن بتن، پانل های کامپوزیتی سه بعدی به سطح بتن در کف و دیواره ها، به وسیله رزین چسبانده شد. سپس سطح پوشش کامپوزیتی نیز به وسیله پارچه دو بعدی شیشه ای و رزین، درز گیری و پوشش داده شد. سنسورهایی نیز برای گزارش نشت اسید، در بین دو لایه پانل کامپوزیتی قرار داده شدند. (در میان پایل ها)

این حوضچه با اسید سولفوریک و با غلظت های ۲۰، ۶۰ و ۹۸ درصد پر شده و اکنون پس از گذشت ۷ ماه، اثری از نشت دیده نشده است. همچنین در این بررسی، امکان تعویض موضعی پوشش کامپوزیتی نیز تجربه شد. این آزمایش همچنان ادامه دارد.

تصاویر زیر مربوط به آماده سازی و ترمیم موضعی حوضچه می باشند.



در پیوست شماره ۱۱ نیز رفرنس آلمانی مربوط به این قابلیت آمده است.

واحد تحقیق و توسعه شرکت نوآوران صنعت سنگ